SILIDECO
Краска на основе силиконовых полимеров с эффектом самоочищения для фасадов

Матовая фасадная краска Silideco создана на основе акриловых и силиконовых полимеров с добавлением тефлоновой добавки. Краска применяется для высококачественной окраски фасадов зданий различной эксплуатационной нагрузки. Фасадная краска Silideco паропроницаема, т.е. препятствует проникновению дождевой воды в стену и отлично выпускает влагу в виде пара изнутри здания. Окрашенная фасадной краской Silideco поверхность обладает эффектом самоочищения и водооталкивания из-за наличия в ее составе специально подобранных силиконовых полимеров.

Преимущества:

- Легко наносится
- Хорошая укрывистость
- Имеет высокую степень белизны
- Выдерживает влажную уборку

Технические свойства:

- Разбавитель: вода
- Не горючий
- Экологически чистый
- Паропроницаемый

КОЛЕРОВКА

Цвет баз: поставляется в базах А и С. Базы могут использоваться для дальнейшей колеровки: база А для колеровки в пастельные цвета, база С – в насыщенные. Используйте базу С только в колерованном виде.

Колеровка: колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом.

Перемешивание: допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения: для наружных и внутренних работ. Применяется для создания покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризов и других архитектурных деталей интерьера.

Тип поверхности:
Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная и гипсовая штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты), а также ДСП, ДВП, и другие деревянные поверхности.

Требования к поверхности:
Наносить материал на однородную, предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.
Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифуйте шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

1. **Primer Silicone** грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	0,1-0,2 л/м² по гладкой поверхности.
2. **Silideco** краска. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.	0,15-0,3 л/м² по гладкой поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент: валик**,** кисть, краскопульт

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Способ нанесения:

1. Перед нанесением краски Silideco защитите неокрашиваемые участки монтажным скотчем, пленкой.
2. Обработайте поверхность грунтом глубоко проникновения Primer Silicone валиком, кистью.
3. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по краям минимальное количество материала.
4. После полного высыхания грунта нанести краску Silideco валиком с ворсом, так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте краску Silideco в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
5. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, тефлоновая добавка, силиконовая эмульсия, диоксид титана, мраморный наполнитель, технологические добавки, вода.

Степень блеска: матовая

Плотность: база А - 1,6 г/см³
база С - 1,5 г/см³

Температура обработки: наносить при температуре от +5 ºС до + 25 ºС.

Высыхание: при температуре окружающей среды +22°С и относительной влажности не более 65 %:
Грунт глубокого проникновения Primer Silicone 2-3 часа.
Краска Silideco:
сухая на ощупь через 1 час,
повторное нанесение через 6 часов,
полное высыхание через 12 часов,
влажная уборка не ранее, чем через 28 дней после нанесения.
Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
Эффект самоочищения на фасадах проявляется через 28 дней после нанесения краски на поверхность и зависит от погодных условий.

Хранение: 24 месяца с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от +5 ºС до +25 ºС.

Упаковка: пластиковые ведра 2,7л; 9л.

Технические условия: ТУ 2316-002-21326390-2013

Утилизация отходов: Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

ВНИМАНИЕ!
Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты нанесения декоративного покрытия вследствие несоблюдения вышеописанной технологии нанесения или недостаточного уровня квалификации мастеров, а так же за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед началом работ необходимо сделать пробный выкрас.